SCHEDA TECNICA

TOP WHITE

CODICE: 926

DESCRIZIONE GENERALE: Idropittura murale superlavabile ad alta copertura opaca mascherante con ottima dilatazionee, per interno antigoccia opaca ad effetto liscio. Idonea anche per applicazioni all'esterno in zone poco esposte agli agenti meteorici quali sotto balconi e sfondati.

IMPIEGO: Come finitura di pregio coprente, traspirante e resistente allo sfregamento dall'aspetto opaco e vellutato. Idonea all'applicazione diretta su cartongesso. Ottima resistenza come antimuffa.

TIPO DI SUPPORTO : Intonaco cementizio, gesso, cartongesso vecchie pitture.

PESO SPECIFICO AL COLLAUDO: 1,680 +- 0,050 Kg/litro a 20° C.

RESIDUO SECCO IN PESO: (EN ISO 3251): 64 % ± 2

SECCO RESINA % IN PESO SUL SECCO TOTALE: (EN ISO 3251): 12 ± 1

VISCOSITA' DI FORNITURA AL COLLAUDO: 10.000 +- 2.000 cps.

Classificazione EN13300

Classificazione per impiego finale: Decorazione

Tipo di legante: Vinilacrilico

Brillantezza : < 5 Gloss a 85° (Molto opaco)

Dimensione massima delle particelle : 50 µm (fine

Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli : < 15 µm (Classe 2)

Coprenza : >98,5 per 5 m2 /l (Classe 2)

APPLICAZIONE: Pennello, rullo, spruzzo.

DILUIZIONE: 10 - 20% parti in volume la prima mano.
10 - 20% in volume le mani successive.

TIPO DI DILUENTE: Acqua.

RESA (*): 8 - 10 mq/litro per mano.
Si consigliano due mani di prodotto.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: Da +5° C a +40° C. Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C

UMIDITA' RELATIVA DELL'AMBIENTE: Non superiore all'80%.

UMIDITA' RELATIVA DEL SUPPORTO: Non superiore al 10%

ESSICCAZIONE A 20° C:	12 ore circa. 24 ore in profondità.
SOVRAVERNICIATURA:	Dopo almeno 4 ore dalla prima mano.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:	Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Eventuali parti friabili o facilmente distaccabili vanno rimosse meccanicamente. E' sempre consigliabile una mano preventiva di isolante fissativo '
AVVERTENZE:	Evitare di superare la diluizione consigliata, onde evitare l' eccessiva spaziatura degli inerti contenuti con conseguente alterazione dell'aspetto estetico. Non applicare all'esterno tinte indicate per il solo uso all'interno. Non applicare sulla stessa parete lotti colorati di produzioni diverse.
MAGAZZINAGGIO:	TEME IL GELO. Conservare il materiale a temperatura ambiente nei contenitori originali ben chiusi lontano da fonti di calore.
TIPO DI CONFEZIONE:	Litri 2,5 - 5 - 14.
COLORE:	Bianco. Il prodotto può essere tinteggiato
NORME DI SICUREZZA:	Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza.
MANIPOLAZIONE:	In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (contenuto COV)

Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per questo prodotto (cat A/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l. di COV.

Agosto 2018

**** La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto e deve essere verificata con prove preventive in cantiere.***
Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali.
Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.
Il Colorificio Saiani si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.